

PUR MULTICAST 5 A+B**Beschrijving:**

Is een 2 componenten polyurethaan gietsysteem, niet-gevuld met geringe reukontwikkeling en een snelle uitharding, die kan gemengd worden met verschillende vulstoffen. De viscositeit van de twee componenten is in het bijzonder laag gehouden om deze zodoende te kunnen vullen met de vulstoffen. Verkrijgbaar in 2 kg en 20 kg verpakkingen.

Toepassing :

Universeel toepasbaar voor alle soorten mallen en modellen. Multicast is eenvoudig in gebruik, heeft een zeer goede uitharding ook in dunne lagen. Zéér snelle uitharding; hoge temperatuurbestendigheid.

Gegevens bij levering:

Kleur :

Viscositeit :

Soortelijk gewicht:

Houdbaarheid :

Consistentie :

A-comp.

crème

35 mPa's

0,9 gr/cm³

6 mnd in gesloten verpakking

vloeibaar

B-comp.(Iso 3)

geelachtig

75 mPa's

1,10 gr/cm³

6 mnd in gesloten verpakking

vloeibaar

Technische gegevens:

Verbruik :

Shore :

afhankelijk van toepassing

niet van toepassing

Verwerking:

Zorg steeds voor een zo droog mogelijk oppervlak. De vulstoffen verdelen over de beide componenten en grondig mengen. Afzonderlijke componenten voor gebruik goed mengen.

Mengverhouding : 100/100 gewichtsdelen.

Potlife: 2 à 3 min. Uithardingstijd 25 min. bij 4-5 mm.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid.

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M en voor de handen: handreiniger Slig (zeep Stockhausen).

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.

VOSSCHEMIE Polyester De Moor bvba

Mechelsesteenweg 303
2500 LIER

Web-site: www.vosschemie.be
Email-adres: info@vosschemie.be

Tel : 03/489.28.28
Fax: 03/488.19.27