

PUR-SCHUIM TYPE 2 B-KOMP.**Beschrijving:**

Is een verharder (B-component) voor alle PUR-schuimen. Is een isocyanaat dat steeds in combinatie met een polyol dient verwerkt te worden. Is de harder voor HR-FR-H75-H200-H450-B70. Verkrijgbaar in 1 kg, 5 kg, 10 kg en 200 kg verpakkingen.

Toepassing :

Voor het verkrijgen van een polyurethaanschuim volgens de specificaties van het A-component. CFK-vrij drijfmiddel .

Gegevens bij levering:

Kleur :	bruin
Viscositeit :	100-200 mPa's
Soortelijk gewicht:	ca 1,23 gr/cm ³
Houdbaarheid :	6 maanden in gesloten verpakking
Consistentie :	vloeibaar

Technische gegevens:

Verbruik :	afhankelijk van het A-component
Shore :	niet van toepassing

Verwerking:

Beide componenten in de respectievelijke gewichtsverhouding mengen en uitgieten in de vorm of ruimte. Ook de potlife is afhankelijk van het A-component. Zorg voor een verwerkingstemperatuur van +18°C tot +25°C. Stockeer het schuim tussen +10 en +22°C. Mengen gebeurt het beste met een mechanische menger.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M en voor de handen: handreiniger Slig (zeep Stockhausen).

Opgelet: verpakking kan onder druk staan.

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.

Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.

VOSSCHEMIE Polyester De Moor bvba

Mechelsesteenweg 303
2500 LIER

Web-site: www.vosschemie.be
Email-adres: info@vosschemie.be

Tel : 03/489.28.28
Fax: 03/488.19.27