

CEPRO CREMA DI CALCE

technische fiche

Productnaam	CREMA DI CALCE
Beschrijving	Zuivere luchtkalk in pastavorm. Fijne, zachte kalkcrème
Eigenschappen	<p>Crema di Calce is een zuivere, vette luchtkalk in pastavorm. Deze luchtkalk is minstens 2 jaar gerijpt in de groeve. Crema di Calce is een geselecteerde vette luchtkalk uit de groeve, gecalcineerd bij lage temperatuur, lang geweekt en volledig, perfect geblust.</p> <p>Crema di Calce wordt geproduceerd door het branden van zuivere kalksteen bij een temperatuur van +/- 900°C. Hierdoor ontstaat hoofdzakelijk calciumoxide of ongebluste kalk.</p> <p>Door toevoeging van water wordt de calciumoxide omgezet in calciumhydraat of gebluste kalk. De hoeveelheid water en de tijd van het blussen zijn bepalende factoren om een zachte en klevende vette kalk te bekomen.</p> <p>Door de lange blustijd is Crema di Calce volledig vrij van resten van calciumoxide, die de door decorateurs, stukadoors en restaurateurs van fresco's gebruikte pigmenten zouden kunnen beïnvloeden.</p> <p>Crema di Calce bevat geen verontreinigingen (korreltjes of resten van het branden van de kalksteen) of additieven.</p> <p>Bindmiddel voor dunne afwerkpleisters, zoals stucco, mortels voor kleine restauraties van pleisterwerk, kalkverven en fijne pleisters met eender welke afwerking,...</p>
Gebruiksaanwijzingen	
Vorbereiding ondergrond	De ondergrond moet draagkrachtig, structureel gezond en vrij zijn van alle stoffen die de hechting van Crema di Calce op de ondergrond nadelig kunnen beïnvloeden, zoals stof, mos, olie, vet en wateroplosbare zouten. Alle losse delen en loszittende voegen dienen verwijderd te worden.
Applicatie	Om een Calce Rasata afwerking te bekomen, de Crema di Calce opmengen tot een homogene massa en in een zeer dunne laag met een inox plakspaan aanbrengen. Voor een droge laagdikte van 0,2mm is het verbruik +/- 0,3kg per m ² .
Aanwijzingen	<ul style="list-style-type: none">• Het product bewaren in de originele verpakking, beschut van de weersomstandigheden en vocht.• Het is aanbevolen de mortel te verwerken bij temperaturen van de ondergrond en de omgeving tussen +5 en +40°C. De relatieve luchtvochtigheid moet tussen 40 en 75% zijn.• Crema di Calce mag niet verwerkt worden wanneer de temperatuur binnen de 48u onder +5°C zal dalen.• Bescherm nieuw werk gedurende 2 à 3 dagen tegen hevige regen en 5 à 7 dagen tegen vorst.• Het product niet verwerken bij regenweer, sterke wind of hevige zon• Het product bevat kalk. Contact met de ogen vermijden en oogbescherming dragen. In geval van contact met de ogen, gedurende minstens 15 minuten spoelen met water. Een arts raadplegen indien de irritatie aanhoudt.• Gereedschappen onmiddellijk met water afspoelen.
Veiligheidsaanwijzingen	<ul style="list-style-type: none">• De informatie voor de gebruiker wordt vermeld in de betreffende veiligheidsfiche.• Het product is alkalisch. Draag een veiligheidsbril en in geval van contact met de ogen overvloedig met water spoelen en een arts raadplegen.• Xi - Irriterend
Verpakking	<ul style="list-style-type: none">• bus 20 kg / pallet 33 bussen

cinquecento
CEPRO

Data bij 20°C en 60% RV

Vorm	poeder
Dichtheid (kg/dm ³)	1,35
Bindmiddel	Zuivere luchtkalk CL90 (UNI EN 459-1)
Vlampunt (°C)	onbrandbaar
Droge rest in gewicht	50% +/- 2
Viscositeit	10.000 cps
pH	12,5 +/- 0,5
Minimum shelf life (op koele en droge plaats)	12 maand
Overschilderbaarheid (h)	na uitharding
Binnen / Buiten	ja/ja
Kleur	natuurlijk wit
Reinigingsmiddel	water
Mengvloeistof	water

De grootste zorg werd besteed aan het samenstellen van de technische gegevens voor de producten van het bedrijf. Alle aanbevelingen of suggesties met betrekking tot het gebruik van de producten worden zonder enige garantie gegeven. De gebruiksvoorwaarden ter plaatse kunnen immers door het bedrijf niet worden gecontroleerd. De gebruiker moet zelf controleren of elk product geschikt is voor het doel en of de omstandigheden ter plaatse het gebruik toelaten. Deze uitgave vervangt alle voorgaande.

PEC International nv
PEC International nv
KMO zone Heihoek
Anthonis de Jonghestraat 6 A
B-9100 NIEUWKERKEN-WAAS



cinquecento
CEPRO

T: +32 3 780 61 50
info@pecinternational.com
www.pecinternational.com

